



Do zszywania używać prętów Ø6. Zszywać w rozstawie co 3 spoiny. Długość zakotwienia 50cm. Wykuć lub wyciąć szczelinę, wyczyścić, spłukać wodą. Po czym wstrzyknąć warstwę zaprawy w głąb szczeliny i wepchnąć pręt zbrojeniowy. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wypełnić szczelinę wyrównując nierówności.

ATM "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. K-14 DATA: 20.05.2017
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Zagospodarowanie plaży w Uhowie, gmina Łapy położonej na działkach nr geod. 748, 1030, 74/3, 77/1, 78/3, 78/5, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/6, 83/8		
STADIUM PROJEKTU: P.W.	NAZWA RYSUNKU: BUDYNEK SANITARNY - ZSZYWANIE MURU	SKALA: 1:50
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. ANETA SADOWSKA nr upr. 41/PDOKK/2015	
KONSTRUKCJA:	mgr inż. KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ nr upr. PDL/0087/PWBKb/16	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		